

## **PINTURA EN PERFILES**

### **Buena Resistencia Mecánica y Química.**

#### **DESCRIPCIÓN**

Acabado horneable tipo poliéster.

#### **USOS**

Como recubrimiento sobre superficies metálicas, especialmente Hot Rolled en líneas Coil Coating. Este recubrimiento debe considerarse como parte de un sistema de protección temporal y no como una pintura para exposición permanente. Excelente compatibilidad y adherencia a pinturas de acabado y anticorrosivas de naturaleza alquídica, acrílica y uretanos a base de agua y base solvente. Para su aplicación o repinte, solo requiere limpieza para remover polvo. No es necesario lijar ni limpiar con solventes. Disminuye tiempos de mano obra y preparación de superficie (comparado con la aplicación de pinturas y acabados anticorrosivos de secamiento al aire). Uso interior y exterior para ambientes urbano, rural, industrial leve y marino leve.

#### **VENTAJAS Y BENEFICIOS**

- ✓ Brinda propiedades anticorrosivas del perfil durante el transporte, almacenamiento y durante su instalación final.
- ✓ Buena flexibilidad, resistencia al impacto, maquinado y rayado.
- ✓ Excelente adhesión y cubrimiento del sustrato.

#### **PRESENTACIONES**

Tambor de 55 galones: 208,175 Litros

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Sólidos por peso	52.4 – 56.5	%
Sólidos por volumen	40 – 44	%
Densidad a 25°C	4.25 – 4.35	kg/gal
Viscosidad Copa Zahn #4 a 30°C	15 – 20	Segundos
Molienda / NTC 2645	5.5	Mínimo
Adherencia en cuadrícula	100	%
Brillo Gardner a 60°	20 – 30	%
Temperatura de horneado	190 – 200	°C
Espesor de aplicación	8 – 10	Micrones
Dureza a lápiz	F – 2H	-
Curado con MEK	80	Ciclos
Cámara salina	500	h

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

La superficie debe estar seca, libre de óxido y de todo tipo de impurezas e imperfecciones. Se debe realizar el pretratamiento de superficie adecuado para el tipo de sustrato.

### Preparación del Producto y Aplicación

El producto se debe aplicar en condiciones ambientales estándar, libre de contaminantes tales como: material particulado, vapores, suciedades, entre otros, que puedan afectar el acabado y/o las propiedades del producto. Se debe aplicar con una máquina barnizadora. Agitar el producto 10 minutos máximo antes de usar, para lograr su completa uniformidad. Aplicar y ajustar hasta lograr el espesor recomendado.

*Superficie de aplicación:* Hot Rolled y HDG.

*Ajustador Pintuco®:* Solvesso 100.

*Tipo de aplicación:* Reversa.

*Dureza de rodillo:* 50 shore A.

Cualquier inquietud debe ser consultada con personal técnico de Pintuco.

## **ESTABILIDAD DEL PRODUCTO**

La estabilidad del producto en el empaque original es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

## **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO**

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarilla de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).

## **PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

*Producto para uso industrial*

*En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta*

*Manténgase fuera del alcance de los niños*

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica de Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000

También se pueden enviar sus inquietudes a la siguiente dirección electrónica:  
[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

### NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.